

	CREATION 55						
DESCRIZIONE				TREND	DESIGN		
Spessore totale	EN ISO 24346	mm	2,50				
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	mm	0,55				
Peso	EN ISO 23997	g/m²	3'850		4'410		
Dimensione	EN ISO 24342	mm	457 mm x 914 mm – 9 tiles / 3,76m² 610 mm x 610 mm – 9 tiles / 3,35m² 184 mm x 1219 mm – 15 planks / 3,36m² 152 mm x 762 mm – 33 planks / 3,82m² 230 mm x 1500 mm – 9 planks / 3,11m² 914 mm x 914 mm – 5 planks / 4,18 m²				
Numero e mq di piastre / doghe per box	-	-					
CLASSIFICAZIONE							
Norma di prodotto	-	-				EN ISO 10582	
Classe di resistenza	EN ISO 10874	classe				33 - 42	
Reazione al fuoco	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1				
Resistenza alla conduttività elettrica	EN 1815	kV	< 2				
Scivolosità umida	DIN 51 130	classe	R10				
PERFORMANCE							
Resistenza all'abrasione	EN 660.2	mm3	< 2,0				
Gruppo di abrasione	-	gruppo	T				
Type Binder content	ISO 10582	gruppo	I				
Rumore al calpestio	NF S 31074	dB	77				
Isolamento acustico	EN ISO 717-2	dB	4				
Stabilità dimensionale (norma)	EN ISO 23999	%	≤ 0,25				
Stabilità dimensionale (valore medio misurato)	-	%	≤ 0,10				
Improntabilità	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0,10				
Castor chair test	ISO 4918	-	OK				
Conducibilità termica	EN ISO 10456	W/(m.K)	0,25				
Solidità alla luce	EN ISO 105-B02	grado	≥ 6				
Trattamento di superficie	-	-	ProtecShield™				
Resistenza ai prodotti chimici	EN ISO 26987		OK				
AMBIENTE / INDOOR AIR QUALITY							
TVOC dopo 28 giorni	ISO 16000-6	µg/ m³	< 10				
MARCATURA CE DI CONFORMITA'							
CE	EN 14041		  				
							