

# UNI 3,0 mm

| Caratteristiche EN 1817                                                                   | Norma                     | Requisiti                                | Valori medi di produzione                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Durezza                                                                                   | ISO 48-4                  | ≥ 75                                     | 88 shore A                                 |
| Impronta residua                                                                          | EN/ISO 24343-I            | ≤ 0,20                                   | 0,04 mm                                    |
| Resistenza all'abrasione                                                                  | ISO 4649 (Met. A - 5N)    | ≤ 250                                    | 150 mm <sup>3</sup>                        |
| Stabilità dimensionale                                                                    | EN/ISO 23999              | ± 0,40 max                               | ± 0,30%                                    |
| Flessibilità                                                                              | EN/ISO 24344 Met.A Ø 20mm | nessuna fessurazione                     | conforme                                   |
| Solidità alla luce artificiale                                                            | ISO 105-B02 Met. 3        | ≥ 6 scala dei blu<br>≥ 3 scala dei grigi | conforme                                   |
| Effetto bruciatura sigaretta                                                              | EN 1399                   | met. A ≥ 4<br>met. B ≥ 3                 | conforme                                   |
| <b>Caratteristiche EN 14041</b>                                                           |                           |                                          |                                            |
| Reazione al fuoco                                                                         | EN 13501-1                | -                                        | classe B <sub>fl</sub> - s1                |
| Resistenza allo scivolamento                                                              | EN 13893                  | ≥ 0,30 (DS)                              | classe DS                                  |
| <b>Altre caratteristiche</b>                                                              |                           |                                          |                                            |
| Tossicità gas decomposti                                                                  | DIN 53436 a 350°C         | -                                        | non tossici                                |
| Resistenza alle macchie                                                                   | EN/ISO 26987              | -                                        | resistente *                               |
| Resistenza allo scivolamento su rampa                                                     | EN16165 Met.B             | BGR 181                                  | R9                                         |
| Resistenza e conduttività termica                                                         | EN 12667                  | -                                        | 0,020 m <sup>2</sup> K/W<br>0,15 W/mK      |
| Resistenza elettrica                                                                      | EN 1081 Met. A            | -                                        | > 10 <sup>10</sup> ohm                     |
| Carica elettrostatica da calpestio                                                        | EN 1815                   | -                                        | ≤ 2 kV (antistatico)                       |
| Riduzione del rumore da calpestio                                                         | ISO 10140-3               | -                                        | fino a 10 dB                               |
| Effetto sedia a rotelle                                                                   | EN/ISO 4918               | -                                        | adatto con ruote tipo W                    |
| * in base a concentrazione e tempo di contatto, per agenti specifici inoltrare richiesta. |                           |                                          |                                            |
| <b>Caratteristiche di sostenibilità</b>                                                   |                           |                                          |                                            |
| GWP (moduli A1 - A3 dell' EPD)                                                            | -                         | -                                        | 4,65 Kg CO <sub>2</sub> eq /m <sup>2</sup> |
| Contenuto riciclato                                                                       | -                         | -                                        | 35 %                                       |
| Contenuto rinnovabile                                                                     | -                         | -                                        | 14,5 %                                     |



CE EN 14041 DoP\_002



3,0 mm



5,0 kg/m<sup>2</sup>



61 x 61 cm



1,90 m



10 m

**Classification EN ISO 10874 (EN 685):**



I valori dichiarati dal produttore devono essere intesi come medi in quanto i valori puntuali variano tra lotti e tra i colori.  
I dati tecnici possono essere soggetti a modifiche senza preavviso. Rev. 1/25.