

iQ GRANIT ACOUSTIC

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori
Tipologia di prodotto	EN ISO 11638	Pavimento vinilico omogeneo con strato centrale in schiuma
Classificazione commerciale	ISO 10874	34 Traffico Intenso
Classificazione industriale	ISO 10874	42 Traffico generico
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 11638	Tipo II
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori
Spessore totale	ISO 24346	3,50 mm
Peso totale	ISO 23997	3810 g/m²
Spessore strato di usura	ISO 24340	2 mm
Trattamento superficiale		New iQ PUR
Ripristino della superficie		Si
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0019-0040-DoP-2013-07
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Reazione al fuoco	EN ISO 9239-1	≥ 8 kW/m²
Reazione al fuoco	EN ISO 11925-2	Superata
Reazione al fuoco su sottofondo in legno o derivati	EN 13501-1	Bfl-s1
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performance tecniche	Standard	Valori
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm Miglior valore misurato : 0,09 mm
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	15 dB
Antiscivolo	EN 16165 national Annex NB.2	R9/R10 - Su richiesta
Antiscivolo (EN 16165 Annex C)	EN 16165 Annex C (formerly BS 7976)	Basso rischio di scivolamento
Gambe dei mobili	EN 424	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918	Idoneo
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	Media del valore misurato : ≤ 0,40 %
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Elevata resistenza
Resistenza ai batteri	ISO 846 Part C	Non favorisce la crescita
Facilità di decontaminazione	ISO 8690 - DIN 25415	Eccellente
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Tenuta dei giunti - valore medio	EN 684	≥ 240 N/50mm
Tenuta dei giunti - valore individuale	EN 684	≥ 180 N/50mm
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori
Riciclabile		Si- residuo taglio e post-use tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato		25,5 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		6,65 kg CO ₂ e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		8,43 kg CO ₂ e /m²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissioni di formaldeide		E1
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 1,95 x 23 m
Colori		24



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (21/05/2026).