



Dati tecnici

Marmoleum 2,5 mm
Walton/ Concrete/ Piano/ Cocoa

	Soddisfa i requisiti della norma	EN ISO 24011
	Spessore totale	EN ISO 24346 2,5 mm
	Finish della superficie	Topshield pro
	Classe residenziale	72
	Classe commerciale	EN ISO 10874 Classe 23
	Classe industriale	EN ISO 10874 Classe 34
	Numero di colori della collezione	EN ISO 10874 Classe 43
	Larghezza rotolo	EN ISO 24341 2,0 m
	Lunghezza rotolo	EN ISO 24341 ≤ 33 m
	Peso totale	EN ISO 23997 2.900 g/m²
	Resistenza allo scivolamento (test su rampa)	EN 16165 Annex B R9
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918 Idoneo
	Impronta residua (valore medio)	EN ISO 24343-1 ≤ 0,15 mm ~ 0,08 mm
	Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 metodo 3 ≥ 6
	Emissioni in ambienti chiusi TVOC dopo 28 giorni	EN 16516 ≤ 0,01 mg/m³
	Antibatterico*	Marmoleum ha proprietà batteriostatiche naturali, confermate da laboratori indipendenti, anche contro i batteri MRSA (stafilococchi aurei resistenti alla meticillina).
	Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987 Resistente agli agenti chimici (acidi diluiti, oli, grassi, e solventi convenzionali). Non resiste all'azione prolungata degli alcali.
	Resistenza alla bruciatura della sigaretta	EN 1399 Non si fonde a contatto con la brace di sigaretta. I segni di bruciatura su Marmoleum sono facilmente rimovibili.
	Flessibilità	EN-ISO 24344 ø 40 mm
	Riduzione del rumore da impatto	EN ISO 717-2 ≤ 5 dB
	Creating better environments	LCA, Life Cycle Assessment, è il fondamento per garantire il più basso impatto ambientale. Marmoleum ha raggiunto la positività climatica "Cradle to Gate".
	Materie prime naturali	Marmoleum è un pavimento naturale, fatto con materie prime naturali fino al 98% (es. olio di semi di lino, farina di legno, iuta e semi di cacao). Marmoleum contiene farina di legno da foreste certificate PEFC.
		Marmoleum è senza PVC, PET, gomma sintetica o plastificanti.
	Conteuto riciclato	Marmoleum contiene materiali derivati da fonti riciclate, cioè una combinazione dei flussi di scarti post-industriali, post-installazione e post-consumo; questo vale sia per i pavimenti che per gli altri prodotti in linoleum.
		Gli sfidi di posa di Marmoleum in teli e i pavimenti usati post consumo sono riciclabili.
	Salute e sicurezza	Marmoleum è conforme alle norme REACH per garantire salute e sicurezza.
	Energia rinnovabile	Marmoleum è prodotto al 100% con energia rinnovabile.
	Certificati "Green Building"	L'uso di Marmoleum in teli può contribuire ad acquisire certificazioni di edilizia verde, ad esempio LEED, BREEAM, DGNB,e Well.
	Idoneo a sottofondi con riscaldamento	si

	Soddisfa i requisiti della norma	EN 14041:2004
	Codice prodotto	0100201-DoP-107
	Reazione al fuoco	EN 13501-1 C _s -s1,G,CS
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 μ ≥ 0,30
	Conducibilità termica	EN 12524 0,17 W/mK
	Potenziale elettrostatico	EN 1815 ≤ 2,0 kV

* Marmoleum in teli è installabile con sistema NetFit oppure con cordolo di saldatura alle giunzioni. Entrambi i sistemi sono comprovate soluzioni igieniche.
** Per maggiori dettagli, consultate l'EPD di Marmoleum n° 4790690881.101.1

