

# Dati tecnici

Modul'up Compact soddisfa i requisiti della norma EN10582  
Modul'up 19 dB, Sarlon 15 dB e Sarlon 19 dB soddisfano i requisiti della norma EN651 E ISO11638

|                                                                                     |                                                 |                            | Modul'up 19 dB               | Modul'up Compact             | Sarlon 15 dB                 | Sarlon 19 dB                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|    | Spessore totale                                 | EN ISO 24346               | 3,45 mm                      | 2,0 mm                       | 2,6 mm                       | 3,4 mm                       |
|    | Strato d'usura                                  | EN ISO 24340               | 0,70 mm                      | 0,70 mm                      | 0,70 mm                      | 0,70 mm                      |
|     | Classe commerciale                              | EN ISO 10874               | 34                           | 34                           | 34                           | 34                           |
|     | Classe industriale                              | EN ISO 10874               | 42                           | 43                           | 42                           | 42                           |
|                                                                                     | Confezione                                      |                            | Rotoli                       | Rotoli                       | Rotoli                       | Rotoli                       |
|    | Lunghezza rotoli                                | EN ISO 24341               | 25 m                         | 25 m                         | 25 m                         | 25 m                         |
|    | Larghezza rotoli                                | EN ISO 24341               | 2 m                          | 2 m                          | 2 m                          | 2 m                          |
|    | Peso                                            | EN ISO 23997               | 2.830 g/m²                   | 2.600 g/m²                   | 2.700 g/m²                   | 2.900 g/m²                   |
|    | Riduzione rumore da impatto                     | EN ISO 717-2               | ΔLw = 19 dB                  | n.a.                         | ΔLw = 15 dB                  | ΔLw = 19 dB                  |
|    | Rumore da impatto in locali interni             | NF S 31-074                | Ln,e,w < 65 dB, Classe A     | Ln,e,w < 75 dB, Classe B     | Ln,e,w < 65 dB, Classe A     | Ln,e,w < 65 dB, Classe A     |
|    | Assorbimento acustico                           | EN ISO 354<br>EN ISO 11654 | α <sub>w</sub> = ± 0,05      | α <sub>w</sub> = ± 0,05      | α <sub>w</sub> = ± 0,05      | α <sub>w</sub> = ± 0,05      |
|    | Impronta residua<br>(requisito minimo)          | EN ISO 24343-1             | 0,08 mm<br>≤ 0,20 mm         | 0,02 mm<br>≤ 0,10 mm         | 0,05 mm<br>≤ 0,20 mm         | 0,08 mm<br>≤ 0,20 mm         |
|    | Resistenza allo scivolamento                    | DIN 51130                  | R10                          | R10                          | R10                          | R10                          |
|    | Resistenza all'abrasione                        | EN 660-2                   | Gruppo T                     | Gruppo T                     | Gruppo T                     | Gruppo T                     |
|    | Resistenza al passaggio di<br>sedie con rotelle | ISO 4918                   | Si                           | Si                           | Si                           | Si                           |
|    | Resistenza alle gambe degli arredi              | EN ISO 16581               | Conforme                     | Conforme                     | Conforme                     | Conforme                     |
|    | Stabilità dimensionale                          | EN ISO 23999               | ≤ 0,10 %                     | ≤ 0,10 %                     | ≤ 0,10 %                     | ≤ 0,10 %                     |
|    | Resistenza alla luce<br>(requisito minimo)      | EN ISO 105-B02             | 7<br>≥ 6                     | 7<br>≥ 6                     | 7<br>≥ 6                     | 7<br>≥ 6                     |
|   | Resistenza alle macchie                         | EN ISO 26987               | Eccellente                   | Eccellente                   | Eccellente                   | Eccellente                   |
|                                                                                     | Trattamento della superficie                    |                            | XtremPUR™                    | XtremPUR™                    | XtremPUR™                    | XtremPUR™                    |
|  | Emissioni TVOC dopo 28 giorni*                  | EN 16516                   | ≤ 0,01 mg/m³                 | ≤ 0,01 mg/m³                 | ≤ 0,01 mg/m³                 | ≤ 0,01 mg/m³                 |
|                                                                                     | REACH (Normativa europea)                       | 1907/2006/CE               | Conforme <sup>(1)</sup>      | Conforme <sup>(1)</sup>      | Conforme <sup>(1)</sup>      | Conforme <sup>(1)</sup>      |
|  | Conforme EN 14041                               |                            | 0200859-DOP-010              | 0200862-DOP-010              | 0200860-DOP-010              | 0200859-DOP-010              |
|   | Reazione al fuoco                               | EN 13501-1                 | B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS | B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS | B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS | B <sub>fl</sub> - s1, L, NCS |
|  | Resistenza allo scivolamento                    | EN 13893                   | μ ≥ 0,30                     | μ ≥ 0,30                     | μ ≥ 0,30                     | μ ≥ 0,30                     |
|  | Potenziale elettrostatico sulle persone         | EN 1815                    | ≤ 2 kV                       | ≤ 2 kV                       | ≤ 2 kV                       | ≤ 2 kV                       |
|  | Conducibilità termica <sup>(2)</sup>            | EN 12524 (EN ISO 10456)    | 0,25 W/(m.K)                 | 0,25 W/(m.K)                 | 0,25 W/(m.K)                 | 0,25 W/(m.K)                 |

<sup>(1)</sup> Il prodotto non contiene sostanze comprese nell'elenco pubblicato dalla ECHA candidate alla definizione SVHS "sostanze che destano grave preoccupazione" in conformità al REACH.  
<sup>(2)</sup> Prodotti idonei a pavimenti riscaldati.  
\* TVOC : composti organici volatili totali

