

SAFETRED WOOD

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori
Tipologia di prodotto	EN 13845	Pavimenti a base di policloruro di vinile con resistenza avanzata allo scivolamento
Classificazione commerciale	ISO 10874	34 Traffico Intenso
Classificazione industriale	ISO 10874	43 Traffico intenso
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori
Trattamento superficiale		TEKTANIUM ® Safety Clean XP
Spessore totale	ISO 24346	2 mm
Peso totale	ISO 23997	3466 g/m² 3350 g/m²
Contenuto leganti strato d'usura	ISO 10582	Tipo I
Metodo di Installazione		Posa Incollata
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori
Dichiarazione di prestazione		0170-0008-DoP-2020-10 0120-119-DoP-2025-07
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Reazione al fuoco su sottofondo in fibrocemento	EN 13501-1	Bfl-s1
Reazione al fuoco su sottofondo in legno o derivati	EN 13501-1	Bfl-s1
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza elettrica		SD
Resistenza termica (m²·K/W)	ISO 10456	0,02 m²·K/W 0,010 m²·K/W
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performance tecniche	Standard	Valori
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Perdita di particelle per abrasione	EN 13845 Annex D	≤ 10%
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,10 %
Classificazione antiscivolo	EN 13845 Annex C	ESf
Antiscivolo	EN 16165 Annex B	R10
Resistenza antiscivolo	EN 16165 Annex C	≥ 36
Rugosità della superficie	EN 16165 Annex C	≥ 20μm
Tenuta dei giunti - valore medio	EN 684	≥ 400 N/50mm
Gambe dei mobili	ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	ISO 4918	Nessun danno
Resistenza del colore alla luce	ISO 105-B02	≥ 7
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	4 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe B (≤ 75 dB)
Riscaldamento a pavimento	BS 8203	Idoneo (max 27°C)
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 2 mm
Resistente all'acqua	EN 13553:2017	Compliant
Wear resistance	En 13845 Annex D	≤ 10% loss after 50,000 cycles
Resistenza a prodotti chimici	ISO 26987	Buona resistenza
Flexibility	EN ISO 24344	Superato
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori
Riciclabile		SI- residuo taglio tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato		42 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		4,68 kg CO ₂ e /m² 3,85 kg CO ₂ e /m²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³) Gold (≤ 100 µg / m³)
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1
Closed Water System		Yes
Biocide Free		Yes
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x 20 m
Colori		23



TEKTANIUM®



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (16/07/2026).