

Tapiflex Excellence 19dB

SCHEDA TECNICA

Classificazione	Standard	Valori
Tipologia di prodotto	EN ISO 11638	Pavimento a base di policloruro di vinile con strato in schiuma (EN 651)
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Traffico Intenso
Classificazione industriale	EN ISO 10874	42 Traffico generico
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori
Spessore totale	ISO 24346	3,25 mm
Spessore strato di usura	ISO 24340	0,80 mm
Peso totale	ISO 23997	3250 g/m²
Trattamento superficiale		TEKTANIUM ®
Metodo di Installazione		Posa Incollata
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0120-074-DoP-2024-01
Reazione al fuoco	EN ISO 13501-1	Bfl-s1 incollato su sottofondo A2fl o A1fl e/o Cfl-s1 incollato su sottofondo in legno e derivati
Propensione elettrostatica	EN 1815	Antistatico (≤ 2 kV)
Resistenza termica (m²•K/W)	EN ISO 10456	0,04 m²•K/W
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Performance tecniche	Standard	Valori
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.20 mm Media del valore misurato : 0,10 mm
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0.40 % Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717/2	19 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe A (≤ 65 dB)
Antiscivolo (DIN 51130)	EN 16165 national Annex NB.2	R10
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 8 mm
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non compromesso
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori
Riciclabile		SI- residuo taglio tramite ReStart® (ISO 14021)
Contenuto riciclato		25 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		6,12 kg CO₂e /m²
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Emissioni di formaldeide	EN 717-1	E1
Dimensioni e design		
Rotolo		Rotolo 2 x 23 m
Colori		93



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (02/07/2025).