

Classificazione	Standard	Valori
Tipologia di prodotto	EN ISO 10582	Pavimento vinilico eterogeneo (ISO 10582)
Classificazione commerciale	EN ISO 10874	34 Traffico Intenso
Classificazione industriale	EN ISO 10874	43 Traffico intenso
Garanzia professionale (durata in anni)		10 anni
Caratteristiche tecniche	Standard	Valori
Spessore totale	EN ISO 24346	6 mm
Spessore strato di usura	EN ISO 24340	2,70 mm
Peso totale	EN ISO 23997	10000 g/m²
Contenuto leganti strato d'usura	EN ISO 10582	Tipo I
Trattamento superficiale		TopClean XP
Lati bisellati		Non bisellato
Metodo di Installazione		Interlocking
Performance richieste dalla marcatura CE	Standard	Valori
Dichiarazione di prestazione	EN 14041	0197-0015-DOP-2021-10
Performance tecniche	Standard	Valori
Stabilità dimensionale	EN ISO 23999	≤ 0,15 % Media del valore misurato : ≤ 0.10 %
Curvatura del prodotto al calore	EN ISO 23999	≤ 11 mm
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl-s1
Impronta residua	EN ISO 24343-1	≤ 0.10 mm
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Gambe dei mobili	EN ISO 16581	Nessun danno
Sedia con rotelle	EN ISO 4918	Nessun danno
Abbattimento acustico - ΔLw	EN ISO 717-2	6 dB
Classe di assorbimento acustico	NF S31-074	Classe C (≤ 85 dB)
Resistenza del colore alla luce	EN ISO 105-B02	≥ 6
Resistenza a prodotti chimici	EN ISO 26987	Non compromesso
Antiscivolo	EN 16165 Annex B	R10
Antiscivolo (EN 13893)	EN 13893	Classe DS (μ ≥ 0,30)
Resistenza al Peeling	EN ISO 24345	≥ 100 N/50mm
Riscaldamento a pavimento		Idoneo (max 27°C)
Sostenibilità ambientale e qualità dell'aria	Standard	Valori
Riciclabile		Si
Contenuto riciclato (fino al)		15 %
Emissioni di carbonio (Cradle-to-Gate, EPD Moduli A1-A3)		26,30 kg CO ₂ e /m²
Emissioni totali di carbonio (EPD Moduli A-D, incl. possibilità di riciclo)		18,79 kg CO ₂ e /m²
Senza ftalati		Si
Emissioni VOC dopo 28 giorni	EN 16516	Platinum (≤ 10 µg/m³)
Material Health Statement		Disponibile
Valore emissioni		A+
Dimensioni e design		
Piastra	Tile 645x645mm - 4 Piastre=1,59 m²/scatola - 48 scatole/pallet	
Colori	10	



Le informazioni sopra riportate possono essere soggette a modifiche dovute al miglioramento del prodotto (26/06/2026).