

iD Tilt

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimento in LVT auto-posante interlocking (EN ISO 10582), tipo iD Tilt di Tarkett o similare. Colori a scelta della D.L., provvisto di marcatura CE (EN 14041), con contenuto di legante nello strato d'usura di Tipo 1 (EN ISO 10582), resistente all'uso commerciale e industriale classe 34-43 (ISO 10874). Fornito in piastre 66,4x66,4 mm, spessore totale 5,00 mm con uno strato d'usura di 0,70 mm e peso di 8500 g/mq. La struttura del prodotto dovrà garantire un'elevata resistenza ai carichi statici e dinamici. Il prodotto dovrà essere antistatico fisiologico < 2KV (EN 1815) e avere una reazione al fuoco in classe Bfl-s1 (EN 13501-1), impronta residua ≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1), stabilità dimensionale ≤ 0,10%, una resistenza ai prodotti chimici "buona" secondo ISO 26987, una resistenza allo scivolamento in classe R10 secondo DIN 51130 ed essere conforme alle prescrizioni del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 - Test BCRA. Il prodotto grazie al trattamento superficiale tipo Top Clean XP dovrà garantire una superficie ad alta resistenza contro macchie, graffi ed usura oltre a facilitare la pulizia senza richiedere l'applicazione di cere e polish. La formulazione del prodotto dovrà essere priva al 100% di ftalati e biocidi, dovrà contenere almeno il 25% di materiale riciclato, essere riciclabile al 100% e dovrà garantire un'emissione TVOC dopo 28 gg ≤ 10 µg/m³ dimostrato tramite certificato secondo norma EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.

Posa in opera su supporto pronto a ricevere in conformità alla Norma UNI 11515-1:2020 e secondo le istruzioni fornite dal produttore, compresi tagli, sfidri e pulizia finale. Eventuale necessità di lisciatura del supporto e/o ripristini del sottofondo devono essere preventivamente effettuati secondo quanto previsto dalla norma UNI 11515-1:2020, da computarsi separatamente. Gli scarti di posa e il materiale post-consumo (a fine vita) dovranno poter essere raccolti e avviati ad un programma di riciclo in conformità alla norma ISO 14021.

CAM Edilizia 2025 - Criteri Ambientali Minimi (DM 24 Novembre 2025):

Requisiti obbligatori

Decostruzione e demolizione selettiva (Cap. CAM 2.3.17)	100% Riciclabile (Offcuts & Post-Use tramite ReStart)
Emissioni VOC a 28 gg (Cap. CAM 2.4.1)	≤10 µg/m³
Certificato VOC (Cap. CAM 2.4.1)	Eurofins - FloorScore
Contenuto di riciclato (Cap. CAM 2.4.10)	25,00%
Ritardanti di fiamma non pericolosi (Cap. CAM 2.4.10)	Conforme
Attestazione del contenuto di riciclato (Cap. CAM 2.1.2)	EPD (UNI EN 15804 - UNI EN ISO 14025)

Criteri premianti

Emissioni VOC < 500 µg/m³ a 28 gg (Punto CAM 3.2.6)	≤10 µg/m³
Etichettature ambientali (Punto CAM 3.2.3)	ND
Materiali Rinnovabili (Punto CAM 2.6.7)	ND
Materie prime naturali	ND

DNSH (Regolamento UE 241/2021)

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH	Non contiene sostanze soggette a restrizioni. E' conforme al regolamento REACH.
--	---