

Topaz 70

VOCE DI CAPITOLATO

Pavimento in PVC eterogeneo multistrato su supporto in schiuma con proprietà acustiche e un contenuto di legante di Tipo 1 (ISO 11638), tipo Topaz 70 di Tarkett o similare, colori a scelta della D.L., provvisto di marcatura CE (EN 14041), per ambienti a traffico intenso con classe d'uso 34-43 (ISO 10874). Fornito in rotoli in altezza 200 cm, spessore totale 2,50 mm con uno strato d'usura di 0,70 mm e peso di 2900 g/mq. Il prodotto dovrà essere antistatico fisiologico < 2KV (EN 1815) e avere una reazione al fuoco in classe Bfl-s1 (EN 13501-1), impronta residua ≤ 0,10 mm (EN ISO 24343-1), stabilità dimensionale con un valore medio ≤ 0,10% (EN ISO 23999), una resistenza ai prodotti chimici con classificazione "non compromesso" secondo ISO 26987, una resistenza allo scivolamento in classe R10 secondo DIN 51130 ed essere conforme alle prescrizioni del D.M. 14 Giugno 1989 n. 236 - Test BCRA. Il valore di riduzione del rumore da impatto dovrà essere di almeno 14 dB (EN ISO 717-2) e il rumore da impatto in ambiente in classe B ≤ 75 dB (NF S31-074). Il prodotto grazie al trattamento superficiale poliuretanico tipo Top Clean dovrà garantire resistenza ai graffi, alle abrasioni, all'usura e alle macchie oltre a facilitare la pulizia senza richiedere l'applicazione di cere e polish. La formulazione del prodotto dovrà essere priva al 100% di ftalati e biocidi, dovrà contenere almeno il 25% di riciclato, essere riciclabile al 100% e dovrà garantire un'emissione TVOC dopo 28 gg ≤ 100 µg/m³ dimostrato tramite certificato secondo norma EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9. Il prodotto dovrà essere provvisto di una Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) conforme alla norma UNI EN ISO 14025 e di una Dichiarazione di Salubrità dei Materiali (MHS) verificata da terze parti con una soglia di valutazione dello 0,01%. Il prodotto dovrà soddisfare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) adottati con DM 24 Novembre 2025 e dove previsto i criteri DNSH.

Posa in opera su massetto pronto a ricevere in conformità alla normativa UNI 11515-1:2020 con idoneo collante a bassissime emissioni, compresa la preparazione del piano di posa con idoneo primer e lisciatura cementizia tissotropica o autolivellante (spessore min. 2 mm), la fresatura e termo-saldatura delle giunzioni con cordolo della stessa qualità e colore, tagli, sfridi e pulizia finale. Eventuali ripristini del sottofondo e/o riparazioni di fessure e crepe devono essere preventivamente effettuati secondo quanto previsto dalla norma UNI 11515-1:2020, da computarsi separatamente. Gli scarti di posa dovranno poter essere raccolti e avviati ad un programma di riciclo in conformità alla norma ISO 14021.

CAM Edilizia 2025 - Criteri Ambientali Minimi (DM 24 Novembre 2025):

Requisiti obbligatori

Decostruzione e demolizione selettiva (Cap. CAM 2.3.17)	100% Riciclabile (Offcuts tramite ReStart)
Emissioni VOC a 28 gg (Cap. CAM 2.4.1)	≤100 µg/m³
Certificato VOC (Cap. CAM 2.4.1)	Eurofins - Floorscore
Contenuto di riciclato (Cap. CAM 2.4.10)	25,00%
Ritardanti di fiamma non pericolosi (Cap. CAM 2.4.10)	Conforme
Attestazione del contenuto di riciclato (Cap. CAM 2.1.2)	EPD (UNI EN 15804 - UNI EN ISO 14025)

Criteri premianti

Emissioni VOC < 500 µg/m³ a 28 gg (Punto CAM 3.2.6)	≤100 µg/m³
Etichettature ambientali (Punto CAM 3.2.3)	ND
Materiali Rinnovabili (Punto CAM 2.6.7)	ND
Materie prime naturali	ND

DNSH (Regolamento UE 241/2021)

Prevenzione e riduzione dell'inquinamento Sostanze pericolose di cui al "Authorization List" presente nel regolamento REACH	Non contiene sostanze soggette a restrizioni. E' conforme al regolamento REACH. Dispone di certificato sulla salubrità dei materiali (MHS), rilasciato da EPEA.
--	---