

AirMaster® Atmos EcoBase™

Specifiche preliminare secondo EN 1307

Metodo di produzione	ISO 2424	Tufting 1/10 "	
Aspetto	ISO 2424	Bouclé strutturato	
Tipo di tintura		Tinto in massa	
Dimensioni	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 piastrelle per scatola)
Supporto primario	ISO 2424	Poliestere vello	
Supporto secondario	ISO 2424	DESSO EcoBase® * - Contiene il 75% min. di materiale riciclato positivamente definito secondo il modello C2C	
Composizione del filato	ISO 2424	BCF PA6 e ECONYL® (ECONYL® è un filato con materiale 100% riciclato) **	
Spessore totale	ISO 1765	mm	6.0
Spessore felpa	ISO 1766	mm	3.1
Peso totale	ISO 8543	g/m²	4200
Peso totale felpa	ISO 2424	g/m²	700
Peso felpa rasata	ISO 8543	g/m²	460
Densità felpa	ISO 8543	g/cm³	0.148
Densità punti	ISO 1763	/dm²	1580
Test di Stroll - pedonamento	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistenza verticale	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Resistenza orizzontale	ISO 10965	Ohm	-
Classificazione d'utilizzo	EN 1307	33 Commerciale - utilizzo estremo	
Livello di lusso	EN 1307	LC 2	
Stabilità dimensionale	EN 986	%	≤ 0,2
Assorbimento al rumore di pedonamento ΔL _w	ISO 10140	dB	24
Assorbimento del suono	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.00 0.02 0.06 0.17 0.27 0.34
Riduzione impatto del suono	ISO 354	α _w	0.15
Resistenza termica	ISO 8302	m².K/W	0.068
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Bfl - s1 (testato in posa libera)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	71BDFA8C	

