

Arcade

Specifiche secondo EN 1307

Metodo di produzione	ISO 2424	Tufting 1/8 "	
Aspetto	ISO 2424	Velluto tagliato	
Tipo di tintura		Tinto in continuo	
Altezza del telo	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (16 piastrelle per scatola)
Supporto primario	ISO 2424	Poliestere vello	
Supporto secondario	ISO 2424	ProBase - bitume modificato.	
Composizione del filato	ISO 2424	BCF Poliammide 6.6	
Spessore totale	ISO 1765	mm	10.5
Spessore felpa	ISO 1766	mm	7.0
Peso totale	ISO 8543	g/m ²	4900
Peso totale felpa	ISO 2424	g/m ²	1540
Peso felpa rasata	ISO 8543	g/m ²	1200
Densità felpa	ISO 8543	g/cm ³	0.171
Densità punti	ISO 1763	/dm ²	1070
Test di Stroll - pedonamento	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Resistenza verticale	ISO 10965	Ohm	-
Resistenza orizzontale	ISO 10965	Ohm	-
Classificazione d'utilizzo	EN 1307	32 Commerciale - utilizzo generale	
Livello di lusso	EN 1307	LC 5	
Stabilità dimensionale	EN 986	%	≤ 0,2
Assorbimento al rumore di pedonamento ΔL_w	ISO 10140	dB	28
Assorbimento del suono	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α_s	0.01 0.05 0.10 0.30 0.50 0.70
Riduzione impatto del suono	ISO 354	α_w	0.20
Resistenza termica	ISO 8302	m ² .K/W	0.125
Reazione al fuoco	EN 13501-1	Cfl - s1 (testato in posa libera)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	F7DA50EA	

