

Dati tecnici

Flotex teli Soddisfa i requisiti della norma EN 1307



		Flotex teli	Flotex con supporto Next
	Numero di colori della collezione	Flotex Colour, Flotex Naturals, Flotex Created by, Flotex H&L, Flotex Vision, Flotex Bespoke, Flotex HD	Flotex Advance, optional for Flotex Naturals, Flotex Created by, Flotex H&L, Flotex Vision, Flotex Bespoke
	Spessore totale	ISO 1765 4,3 mm	3,9 mm
	Peso totale	ISO 8543 1.800 g/m ²	2.150 g/m ²
	Finish della superficie	100% poliammide 6,6	100% poliammide 6,6
	Classe commerciale	EN-ISO 10874 Classe 33	Classe 33
	Larghezza rotolo	2,0 m	2,0 m
	Lunghezza rotolo	± 30 m	± 25 m
	Stabilità dimensionale	ISO 2551 ≤ 0,2%	≤ 0,1%
	Resistenza all'abrasione	EN 1307 annex F > 1.000 cicli	> 1.000 cicli
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918 r ≥ 2,4	r ≥ 2,4
	Resistenza alla luce	EN-ISO 105-B02 ≥ 5	≥ 5
	Resistenza allo scivolamento	BS 7976-2 (UK SRG pendulum) Asciutto: basso rischio Bagnato: basso rischio	Asciutto: basso rischio Bagnato: basso rischio
	Riduzione rumore da impatto	EN-ISO 717-2 ΔL _w ≥ 21 dB	ΔL _w ≥ 20 dB
	Assorbimento acustico	ISO 354 α _w = 0,10 (H)	α _w = 0,10 (H)
	Uso in zone umide	EN 1307 annex G Idoneo	Idoneo
	Creating Better Environments		
	Energia rinnovabile	Flotex è prodotto al 100% con energia rinnovabile.	
	Conteuto riciclato	Flotex teli contiene fino al 20% in peso di materiale riciclato: Flotex Next contiene fino al 21,8% in peso di materiale riciclato.	
	Indoor air quality	Tutti i prodotti Flotex sono testati per le emissioni in ambienti chiusi in conformità alla norma EN 16516 dopo 3 e 28 giorni. Flotex advance in teli ha basse emissioni.	
	Emissioni indoor: TVOC dopo 28 giorni	EN 16516 ≤ 0,1 mg/m ³	≤ 0,1 mg/m ³
	SKA	Flotex soddisfa i criteri di classificazione SKA per M12 per pavimenti resilienti in uffici, negozi e scuole superiori.	
	LCA	La valutazione LCA è il fondamento per garantire il minor impatto ambientale possibile	
		EN 14041:2004 CE	EN 14041:2004 CE
	Flotex soddisfa i requisiti della norma EN 14041:2004	1200101- DoP - 012	1200401- DoP - 210
		EN 14041:2004 CE	
	Flotex HD soddisfa i requisiti della norma EN 14041:2004	1200301- DoP - 107	
	Reazione al fuoco	EN 13501-1 B _{fl} s1, L, NCS	B _{fl} s1, L, NCS
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893 μ ≥ 0,30	μ ≥ 0,30
	Potenziale elettrostatico	ISO 6356 ≤ 2,0 kV	≤ 2,0 kV
	Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524 0,06 W/mK	0,06 W/mK
	Contenuto specifico sostanze pericolose	EN 14041 Conforme	Conforme