

Dati tecnici

Flotex piastre soddisfa i requisiti della norma EN 1307



Flotex doghe

Numero di colori della collezione



Spessore totale

ISO 1765

5,0 mm



Peso totale

ISO 8543

4.800 g/m²

Finish della superficie

100% poliammide 6,6



Classe commerciale

EN-ISO 10874

Classe 33



Dimensioni piastrella

1

Pezzi per confezione

1



Dimensioni doghe

100 x 25 cm

Pezzi per confezione

10 (2,5 m²)



Stabilità dimensionale

EN 986

≤ 0,1 %



Resistenza all'abrasione

EN 1307 annex F

> 1.000 cicli



Resistenza al passaggio di sedie con rotelle

ISO 4918

r ≥ 2,4



Resistenza alla luce

EN-ISO 105-B02

≥ 5



Resistenza allo scivolamento

BS 7976-2 (UK SRG pendulum)

Asciutto: basso rischio
Bagnato: basso rischio



Riduzione rumore da impatto

EN-ISO 717-2

ΔL_w ≥ 19 dB



Assorbimento acustico

ISO 354

α_w = 0,10 (H)



Uso in zone umide

EN 1307 annex G

Idoneo



Creating better environments



Energia rinnovabile

Flotex è prodotto al 100% con energia rinnovabile



Contenuto riciclato

Le piastrelle Flotex contengono fino al 59% di contenuto riciclato in peso.



Qualità dell'aria in ambienti chiusi

Tutti i prodotti Flotex sono testati per le emissioni in ambienti chiusi in conformità alla norma EN 16516 dopo 3 e 28 giorni. Flotex advance in teli ha basse emissioni.

Emissioni indoor: TVOC dopo 28 giorni

EN 16516

≤ 0,1 mg/m³

SKA

Flotex soddisfa i criteri di classificazione SKA per M12 per pavimenti resilianti in uffici, negozi e scuole superiori.



LCA

La valutazione LCA è il fondamento per garantire il minor impatto ambientale possibile

EN 14041:2004

Flotex piastre e doghe soddisfano i requisiti della norma EN 14041:2004



1200201-DoP-101



Reazione al fuoco

EN 13501-1

B_{fl}-s1, L, C_s



Resistenza allo scivolamento

EN 13893

μ ≥ 0,30



Potenziale elettrostatico

ISO 6356

≤ 2,0 kV



Thermal conductivity

EN 12524

0,06 W/mK



Content of specific dangerous substances

EN 14041

Idoneo