

Dati tecnici



Sphera Element soddisfa i requisiti della norma EN ISO 10581

	Spessore totale	EN ISO 24346	2,0 mm
	Finitura superficiale		SMART top
	Binder	EN ISO 10581	Tipo 1
	Numero di colori della collezione		52
	Uso domestico	EN ISO 10874	23
	Uso commerciale	EN ISO 10874	34
	Uso industriale leggero	EN ISO 10874	43
	Larghezza rotolo	EN ISO 24341	2,0 m
	Lunghezza rotolo	EN ISO 24341	≤ 27 m
	Peso	EN ISO 23997	2.900 g/m ²
	Stabilità dimensionale <i>Valore medio</i>	EN ISO 23999	≤ 0,4 % ~ 0,2 %
	Resistenza allo scivolamento (prova di rampa)	DIN 51130	R9
	Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	Idoneo
	Impronta residua <i>Valore medio</i>	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm ~ 0,03 mm
	Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 Metodo 3	≥ 7
	Emissioni TVOC dopo 28 giorni in luoghi chiusi	EN 16516	≤ 0,01 mg/m ³
	Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	Molto buona
	Flessibilità	EN ISO 24344	Ø 10 mm
	Idoneo per zone umide	EN 13553	Si
	Resistenza ai batteri	EN ISO 846	Approvato
	Emissioni di particelle in camere bianche	ISO 14644-1	ISO 4
	Life Cycle Assessment	La valutazione LCA è il fondamento per garantire il minor impatto ambientale possibile	
	Creating better environments		
	Energia rinnovabile	Sphera Element è prodotto usando il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili	



Sphera Element soddisfa i requisiti della norma EN 14041:2004

	Reazione al fuoco	EN 13501-1	B _{fl} -s1, L, CS
	Resistenza allo scivolamento	EN 13893	μ ≥ 0.30
	Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524	0.25 W/mK
	Potenziale elettrostatico	EN 1815	≤ 2,0 kV

