Dati tecnici

Sphera Element soddisfa i requisiti della norma EN ISO 10581

Spessore totale	EN ISO 24346	2,0 mm
Finitura superficiale		SMART top
Binder	EN ISO 10581	Tipo 1
Numero di colori della collezione		52
Uso domestico	EN ISO 10874	23
Uso commerciale	EN ISO 10874	34
Uso industriale leggero	EN ISO 10874	43
Larghezza rotolo	EN ISO 24341	2,0 m
Lunghezza rotolo	EN ISO 24341	≤ 27 m
Peso	EN ISO 23997	2.900 g/m²
Stabilità dimensionale *Valore medio*	EN ISO 23999	≤ 0,4 % *~ 0,2 %*
Resistenza allo scivolamento (prova di rampa)	DIN 51130	R9
Resistenza al passaggio di sedie con rotelle	ISO 4918	Idoneo
Impronta residua *Valore medio*	EN ISO 24343-1	≤ 0,10 mm *~ 0,03 mm*
Resistenza alla luce	EN ISO 105-B02 Metodo 3	≥ 7
Emissioni TVOC dopo 28 giorni in luoghi chiusi	EN 16516	≤ 0,01 mg/m³
Resistenza agli agenti chimici	EN ISO 26987	Molto buona
Flessibilità	EN ISO 24344	Ø 10 mm
Idoneo per zone umide	EN 13553	Si
Resistenza ai batteri	EN ISO 846	Approvato
Emissioni di particelle in camere bianche	ISO 14644-1	ISO 4
Life Cycle Assessment		La valutazione LCA è il fondamento per garantire il minor impatto ambientale possibile
Creating better environments		
Energia rinnovabile		Sphera Element è prodotto usando il 100% di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili

Sphera Element soddisfa i requisiti della norma EN 14041:2004

EN 14041
CE
0200301-DoP-605

Reazione al fuoco	EN 13501-1	B_{fl}-s1, L, CS
Resistenza allo scivolamento	EN 13893	μ ≥ 0.30
Coefficiente di trasmissione termica	EN 12524	0.25 W/mK
Potenziale elettrostatico	EN 1815	≤ 2,0 kV

ISO 9001